EXCLUSIVECOLOR
Mobil automotive accessories

FICHE TECHNIQUE – INFORMATION PRODUIT

UNIPOL - MASTIC UNIVERSEL BEIGE 2.5KG + DURCISSEUR 50GR

REF. MASTUNI001

Propriétés:
Mastic universel bicomposant avec une large gamme d'applications.
Applicable comme mastic de remplissage et comme mastic de finissage.
Sa stabilité et sa haute thixotropie permettent une application aisée même en surfaces verticales. Durcissement rapide, ponçage aisée.
Adhérence excellente sur la plupart des supports particulièrement aux tôles d'acier zinguées, des tôles galvanisées par immersion à chaud, tôles d'acier, l'aluminium, bois, polyester et parties de polyester renforcées à fibre de verre.



Domaine d'application:
Réparation de voitures et industrie

Base chimique:

UNIPOL:	Des résines polyester non saturées, des matières de charge inertes, de la matière thixotropique et des pigments.
Durcisseur:	Peroxyde de benzoyle

Mode d'emploi
Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.
Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer le support.
Malaxer la quantité désirée airo UNIPOL avec approx. 2% durcisseur.
Appliquer la mixture dans les 4-6 minutes.

Ne pas utiliser sur des supports traités avec wash-primer ou sur un support durcissable à l'acide.

Temps de prise:
Avec approx. 2% durcisseur: 4-6 minutes.
Un surdosage de durcisseur raccourcie le temps de prise mais n'accélère pas le durcissement et peut causer des problèmes d'adhérence et/ou un changement de couleur sur le vernissage suivant.

Mélange:

100 parties :	airo UNIPOL
2 parties :	durcisseur

Température d'emploi:
La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.
Ne pas travailler au dessous de +5 °C!

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux

Ponçage:
Avec grain P 80 – 280.
A poncer à sec à cause de la sensibilité aqueuse propre à tous les matériaux polyester.

Stabilité de stockage:
12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20°C.

APC
Automotive Paint Company