


HS VERNIS Anti-scratch VER001



Melange

HS VERNIS VER001

2 parts

HS DURCISSEUR

1 part

Standard DUR001

Rapide DUR002

Lent DUR004

2 K DILUANT DIL001

5%



Reglage du pistolet

à gravité HVLP

1.3 - 1.4 mm

Pression

2.0 - 2.2 Bar



Application à 20°C

Appliquez une couche couvrante après évaporation, suivi par une couche pleine

Évaporation entre les couches +/- 5 minutes



Sechage

30 minutes à 60°C (Durcisseur Standard)



Sechage IR

Flash off 8-10 minutes

Full power 12-15 minutes - distance objet 70-80 cm