

FICHE TECHNIQUE

VERNIS PERFORMER FAST DRY BAS VOC

Revision: March 2016

Page: 1 sur 1



POUR UN USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL

CONSEILS D'UTILISATION

	<p>2 VERNIS PERFORMER BAS VOC 1 DURCISSEUR PERFORMER Ajout de 5% de volume diluant acrylique <i>Bien mélanger les composants</i></p>
	<p>Buse: 1.2 - 1.3 mm Pression: 2.5 - 3.0 bar au chapeau</p>
	<p>Nombre de couches: ½ + 1 Épaisseur de couche 45-55 µm</p>
	<p>3-5 minutes entre l'application des deux couches, après le matage</p>
	<p>A l'air 20°C Hors-poussière = 10-15min Sec au touché = 2heures Dur à Coeur = 4heures</p>
	<p>Viscosité d'application 15 - 17 secondes (DIN CUP 4 mm / 20°C)</p>
	<p>Durée de vie en pot: 60 minutes à 20°C</p>
	<p>Utiliser des masques adaptés</p>
	<p>Pour plus d'informations techniques, veuillez vous référer à la fiche technique complète</p>

APC BVBA
AUTOMOTIVE PAINT COMPANY
Blarenberglaan A21B
B-2800 Mechelen
Tel.: 0032 15 40 90 00



Automotive Paint Company