



SCHEMA A POIDS-APPRET MULTI GREY

CUMULATIF EN GRAMMES

GRIS CLAIRE											
APPRET GRIS APP001	85,5	171,0	256,5	342,0	427,5	513,0	598,5	684,0	769,5	855,0	
Durcisseur DUR003	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0	900,0	1000,0	

GRIS MEDIUM											
APPRET GRIS APP001	85,5	171,0	256,5	342,0	427,5	513,0	598,5	684,0	769,5	855,0	
Durcisseur DUR003	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0	900,0	1000,0	
HS Tinter TIN001	100,5	201,0	301,5	402,0	502,5	603,0	703,5	804,0	904,5	1005,0	

GRIS FONCEE											
APPRET GRIS APP001	85,5	171,0	256,5	342,0	427,5	513,0	598,5	684,0	769,5	855,0	
Durcisseur DUR003	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0	900,0	1000,0	
HS Tinter TIN001	102,5	205,0	307,5	410,0	512,5	615,0	717,5	820,0	922,5	1025,0	

DILUANT: 0 - 15% SUR VOLUME !

ATTENTION : Appliquez une couche de fond coloré si nécessaire !